

Creativ Dekowachs 49

**polierfähiger Überzug für Kreativtechniken
mit Creativ Algantico 70 und Dispersionsfarben,
für innen**

Eigenschaften

Polierfähiges Wachs als traditioneller Überzug für Kreativtechniken. Verstärkt die Farbtönwiedergabe und Tiefenwirkung und verleiht den gestalteten Oberflächen einen changierenden Glanz.

Anwendungsbereich

Für den zusätzlichen Überzug fertig erstellter Kreativtechniken im Innenbereich mit Creativ Algantico 70 oder Dispersionsfarben, z. B. auf Glättemarmor-technik und Schieferteknik.

Werkstoffbeschreibung

Farbton: opak milchig

Glanzgrad: changierender Glanz

Werkstoffbasis: Wachs-Dispersion

Dichte: ca. 1,06 g/cm³

Verpackung: 1 l

Verarbeitung

Verdünnung

Creativ Dekowachs 49 je nach Untergrund zum ersten Auftrag mit Wasser verdünnen. Zum zweiten Auftrag unverdünnt verarbeiten

Auftrag auf Creativ Algantico 70: 1:1 mit Wasser verdünnen.

Auftrag auf Dispersionsfarben: Ca. 10–20 % mit Wasser verdünnen.

Abtönen

Nicht abtönen.

Verträglichkeit

Nicht mit andersartigen Materialien mischen.

Auftrag

Dekowachs 49 zum ersten Auftrag mit Wasser verdünnen und mit einem weichen, flusenfreien Lappen, z. B. Wolllappen, dünn-schichtig auftragen. Überschüssiges Material sofort nach dem Auftragen mit einem zweiten, leicht angefeuchteten Lappen entfernen und den Lappen zwischendurch auswaschen. Restliche Schlieren mit einem trockenen Lappen entfernen. Erst nach Trocknung die Flächen von Hand mit einem weichen, flusenfreien Lappen vorpolieren.

Zum zweiten Auftrag Dekowachs 49 unverdünnt verarbeiten. Erst nach Trocknung die Flächen von Hand mit einem weichen, flusenfreien Lappen vorpolieren. Nach dem Vorpolieren von Hand die Flächen zusätzlich maschinell mit dem Polier-Filz Ø 150 mm, weich 3243.0002, auf Glanz polieren.

Alternativ kann Creativ Dekowachs 49 auch mit der Effekt-Glättekelle 1155 aufgetragen werden. Hierzu das Material unverdünnt, sehr dünn-schichtig verarbeiten und nachglätten, sodass keine Grate zurückbleiben. Hierbei die Kelle möglichst flach halten. Bei diesem Auftragsverfahren ist auf absolute Sauberkeit zu achten und die Kelle stets sauber zu halten, getrocknete Wachsreste und Staub führen zur Riefenbildung. Nach Trocknung die Flächen von Hand mit einem flusenfreien Lappen vorpolieren. Danach kann ggf. ein weiterer Auftrag wie bereits beschrieben erfolgen. Nach Trocknung die Flächen wieder mit einem flusenfreien Lappen vorpolieren und anschließend maschinell mit einem Filzpad auf Glanz polieren.

Verbrauch

Ca. 25–50 ml/m² bei einmaligem Auftrag. Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Werkzeugreinigung

Nach Gebrauch sofort mit Wasser.

**Trocknung
(+20 °C, 65 % r. F.)**

Polierfähig nach abgeschlossener Trocknung, in der Regel nach Trocknung über Nacht. Weitere Wachsaufträge, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, nach dem Polieren des vorhergehenden Wachsauftrages. Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen.

Lagerung

Kühl und frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschließen.

Deklaration**Hinweis**

Enthält Konservierungsmittel.

Wassergefährdungsklasse

WGK 1, nach VwVwS.

Produkt-Code

Nicht vergeben.

Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Hinweise**Dünnschichtig auftragen**

Das Material unbedingt dünn-schichtig auftragen. Bei zu dick-schichtigem Auftrag können die Flächen klebrig werden oder Farbtonveränderungen auftreten. Insbesondere bei hell getönten Oberflächen trocknet das Wachs bei erhöhter Schichtdicke gelblich opak auf. Wir empfehlen zur Beurteilung der Oberfläche, im Vorfeld Musterflächen anzulegen.

Oberflächenwirkung

Die Polierintensität und die Anzahl der Wachsschichten bestimmen den Glanzgrad und die Oberflächenwirkung.

Überarbeitung gewachster Flächen

Mit Wachs behandelte Oberflächen sind haftungsfeindliche Untergründe. Eine Überarbeitung der mit Creativ Dekowachs 49 behandelten Flächen mit andersartigen Materialien ist nur möglich, wenn das Wachs rückstandsfrei entfernt wurde. Vor der Überarbeitung dieser Flächen empfehlen wir, Probeflächen vor Ort anzulegen.

Strapazierwert der Oberfläche

Die hochwertig gewachsenen Oberflächen sind nicht mit der Strapazierfähigkeit z. B. einer Lackbeschichtung oder einer Keramikfliese gleichzusetzen.

Weitere Angaben

Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Für weitere technische Auskünfte steht Ihnen der Brillux Beratungsdienst zur Verfügung.
Tel. +49 251 7188-240
Tel. +49 251 7188-764
Fax +49 251 7188-106
tb@brillux.de

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
www.brillux.de
info@brillux.de