Hartschaumkleber 391

verarbeitungsfertig, spachtelfähig, auf Dispersionsbasis, für innen

Eigenschaften

Spachtelfähiger Dispersionskleber für innen. Naturfarben, Verarbeitungsfertig, mit gutem Klebevermögen und leicht verarbeitbar.

Anwendungsbereich

Zum Verkleben von Polystyrol-Hartschaumplatten im Innenbereich, z. B. extrudierten bzw. expandierten Isolierplatten, Decken- und Sichtplatten, Untertapeten.

Werkstoffbeschreibung

Farbton: naturfarben
Werkstoffbasis: Acrylat-Copolymer mit mineralischen Füllstoffen
Dichte: ca. 1,65–1,7 g/cm³
Verpackung: 7 kg, 15 kg

Verarbeitung

Verdünnung
Nicht erforderlich, da verarbeitungsfertig eingestellt. Je nach Untergrundsaugfähigkeit und Objektsituation gegebenenfalls geringfügig mit Wasser.

Abtönen
Nicht abtönen.

Verträglichkeit
Nicht mit andersartigen Materialien mischen.

Auftrag
Hartschaumkleber 391 mit einem Zahnspachtel (Zahnung ca. 4 mm) ganzflächig auf den Untergrund oder die Platte gleichmäßig auftragen. Die Hartschaumplatten sofort unter leichtem Druck auf den Untergrund auflegen und durch leichtes Hin- und Herbewegen „einschwemmen“.

Verbrauch auf glattem Untergrund:
Ca. 1,0–1,5 kg/m² bei 4 mm Zahnung.
Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Verarbeitungstemperatur
Nicht unter +10 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Werkzeugreinigung
Nach Gebrauch sofort mit Wasser.

Trocknung (+20 °C, 65 % r. F.)

Trocken in der Regel nach ca. 12 Stunden, abhängig von der Untergrund- und Objektsituation sowie dem verklebten Material. Bei der Verklebung von z. B. Thermopete grundiert 3097, die überarbeitet werden sollen, eine Trocknungszeit von mind. 24 Stunden einhalten.
Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit bzw. schwach saugenden Untergründen längere Trocknungszeit berücksichtigen.

Lagerung

Kühl und frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschließen.

Deklaration

Hinweis
Enthält Konservierungsmittel.

Wassergefährdungsklasse
WGK 1, nach VwVwS.

Produkt-Code
M-DF01.

Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Beschichtungsaufbau

Untergrundvorbehandlung
Der Untergrund muss eben, fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein. Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen gründlich entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Leimfarbe gründlich abwaschen. Intakte Öl- und Lackfarbenanstriche anlaugen, gründlich anschleifen und säubern. Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturresten restlos entfernen. Den Untergrund je nach Erfordernis vorbehandeln, grundieren und/oder zwischenbeschichten. Siehe auch VOB Teil C, DIN 18363, Absatz 3.

Grundierung
Stark saugende Untergründe, z. B. Gipsputz, Gipskarton usw. je nach Erfordernis mit Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder Tiefgrund 545 grundieren.

Verklebung
Ganzflächige Verklebung von Hartschaumplatten, z. B. Untertapeten innen, mit Hartschaumkleber 391. Abschließende Weiterbearbeitung, z. B. Beschichtung, nach Trocknung der Verklebung.

Hinweise

Bei Feuchtbereichen
Nicht für die Verklebung in feuchtigkeitsbelasteten Bereichen verwenden.

Weitere Angaben
Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

Technische Beratung

Für weitere technische Auskünfte steht Ihnen der Brillux Beratungsdienst zur Verfügung.
Tel. +49 251 7188-705
Tel. +49 251 7188-240
Fax +49 251 7188-106
tb@brillux.de

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux
Postfach 16 40
48005 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
www.brillux.de
info@brillux.de