1 l
2,5 l
10 l
20 l

Holzwurmfrei 130

Vorbeugendes, offenporiges Holzverfestigungsmittel auf Wasserbasis

Ø ca. 100 ml / m²

1 l ≈ 10 m²
2,5 l ≈ 25 m²
10 l ≈ 100 m²
20 l ≈ 200 m²

Anwendung

Anwendungsbereich:
Vorbeugendes offenporiges Holzverfestigungsmittel, schützt das Holz durch physikalisch-mechanische Wirkung vor Pilz- und Insektenbefall. Auch für Hölzer im überdachten Außenbereich und Hölzer in Feuchträumen.

Technische Eigenschaften:
Vorbeugend gegen Pilz- und Insektenbefall. Auch zur Restauration (Verfestigung) alter Hölzer geeignet. Wasserdampfdurchlässig. Wirkung durch Unkenntlich-Machen des Holzes für Schädlinge.

Farbton:
Hellocker, trüb.

Trockenzeit:
Folgebehandlung nach ca. 24 Stunden, wenn das Holz vollständig trocken ist.

Produktkenndaten

Inhaltsstoffe:
Wasser, Aluminiumoxid, Kieselsäure, Kaliumpalmitat, Magnesiumoxid, Kaliumchlorid, Fettsäuren.
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l.
Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie „h“ ab 2010).

Verbrauch:
Streichen, Spritzen: Ca. 100 ml/m² pro Arbeitsgang. Es sind mindestens 2 Arbeitsgänge erforderlich! Tauchen bzw. Trogtränkung: Ca. 15 l/m³.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:
Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930.

Lagerung:
Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken aber frostfrei lagern. Behälter gut verschließen.

Entsorgung:
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.
Abfallschlüssel-Nr: EAK/EWC 08 01 20.

Gefahrenhinweise:
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Gebrauchshinweise

Untergrund und Vorbereitung:
Die Holzoberfläche muss fest, sauber, fett- und staubfrei, unbehandelt und saugfähig sein. Die Holzfeuchte sollte 15 - 20% betragen. Vor Gebrauch das Gebinde kurz schütteln. Befallenes Holz sollte vor der Behandlung abgebeilt werden.

Verarbeitung:
Streichen, Spritzen, Tauchen, bzw. Trogtränkung. Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C.

Anstrichaufbau

A. Einbringverfahren:
1. Streichen, Spritzen (Es sind mindestens 2 Arbeitsgänge erforderlich):
Zur zuverlässigen Wirkung ist Holzwurmfrei 130 zwei bis dreimal aufzutragen. Risse und Löcher müssen sorgfältig durch Streichen nachbehandelt werden. Beim Sprühverfahren Verluste durch Sprühnebel einkalkulieren.
2. Tauchen bzw. Trogtränkung:
Tränkzeit von mindestens 30 Minuten einhalten. Nasses und feuchtes Holz benötigt eine Tauchzeit von bis zu 24 Stunden.

B. Nachbehandlung:
Soll die Oberfläche nachbehandelt werden, ist darauf zu achten, dass Holzwurmfrei 130 vollflächig aufgebracht wurde und vollkommen trocken ist. Ggf. auskristallisiertes Material mit einer Bürste oder einem feuchten Lappen entfernen. Nachbehandlung innen mit allen LEINOS-Produkten auf Öl- oder Wachsbasis, außen mit einem wetterfesten LEINOS-Produkt.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 1.6.2015