Maler Vorlack

Außen (Holzbauteile: nur maßhaltig) und Innen
Schnelltrocknend mit sehr gutem Verlauf

Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Vorlack auf Alkydbasis
Anwendungsbereich:	Vorlack für Holz und Metall. Holz außen nur maßhaltig. Metall nur auf vorgrundierten Flächen.
Produkteigenschaften:	Aufgrund der leicht thixotropen Konsistenz besonders leicht zu verarbeiten. Guter Verlauf, Fülle und erstklassige Deckkraft schaffen den idealen Untergrund für alle guten Kunstharzlacke. Maler Vorlack ist schnelltrocknend, hat eine rasche Durchtrocknung und lässt sich sehr gut schleifen.
Farbton:	Weiß
Packungsgrößen:	750 ml, 2,5 l

Technische Daten

Bindemittelbasis:	Alkydharz
Pigmentbasis:	Titandioxid
Dichte:	Ca. 1,380 g/m³
Glanzgrad:	Matt
Abtönfarben:	Max. 5 %
Viskosität:	Leicht thixotrop
Verdünnungsmittel:	Ist streichfertig eingestellt
Trocknung:	(23 ° C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken: nach 5 – 6 Stunden schleifbar: nach Trocknung über Nacht überlackierbar: nach Trocknung über Nacht
Ergiebigkeit:	10 – 12 m²/ltr. = 80 – 100 ml/m² Auf liegenden Flächen bis max. 150 ml/m²
Produkt-Code:	M – GP 02

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs) sein. Rohes Holz mit Jansen Imprägnierlasur grundieren. Nach dem Grundieren Untergrund ggf. ein- bis zweimal spachteln und mit Maler Vorlack vorlackieren. Eisen entfetten und entrosten, mit Jansen Rostprimer grundieren. Zwischenanstrich mit Maler Vorlack weiß.
Anstrichaufbau:	Jansen Maler Vorlack wird streichfertig geliefert. Je nach Anwendungsbereich 1-2 mal Jansen Maler Vorlack Jansen Maler Vorlack kann nass oder trocken geschliffen werden. Nach dem Schleifen sollte die Vorlackierung wieder einige Stunden nachhärten, bevor der Decklack aufgetragen wird. Vor Verwendung Probeanstrich durchführen.
Schlußbeschichtung:	Jansen Maler Vorlack kann mit allen Jansen Acryl- oder Alkydharzlacken in 1 bis 2 Anstrichen endbeschichtet werden.
Auftragsarten:	Streichen: Zum Streichen Pinsel mit Naturborsten werden. Rollen: Zum Rollen Kurzflorroller verwenden.
Reinigung der Werkzeuge:	Terpentin-Ersatz oder Nitroverdünnung
Lagerung:	Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen und kurz stülpen.
VOC-Wert:	EU-Grenzwert für diese Produkt (Kat. A/d): 300 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 300 g/l VOC.

Kennzeichnung:	Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.jansen.de

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie“ in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

USt-IdNr.: DE147923895

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG · Maler-Spezialprodukte · Hochstadenstraße 22 · D-53474 Ahrweiler
Tel +49 2641 3897-0 · Telefax +49 2641 3897-28