

1-610

Volvox Tapetenkleister

Technisches Merkblatt Oktober 2016

1. Kurzbeschreibung

Volvox Tapetenkleister ist ein wasserlöslicher Kleister zur Verklebung von Tapeten, auch schweren Papiertapeten, Textiltapeten u.ä. auf saugfähigen Untergründen.

2. Inhalt

100 g Art. Nr. 1-6101
 500 g Art. Nr. 1-6102
 größere Mengen auf Anfrage

3. Reichweite

pro 10 Liter:
 vorkleistern 140g/10l 90 m²
 normale Tapete 200g/10l 57 m²
 schwere Tapete 250g/10l 40 m²

4. Farbe

transparent

5. Verdünnungsmittel

Wasser

6. Trockenzeit

entfällt

7. Anwendungsbereiche

Zur Verklebung von Tapeten auf saugfähigen Untergründen.

Hinweis:

Volvox Tapetenkleister eignet sich in pastöser Form auch als ungiftige Fingerfarbe.

8. Eigenschaften

Volvox Tapetenkleister ist sehr ergiebig; die Atmungsfähigkeit des Untergrundes bleibt erhalten.

9. Verarbeitungshinweise

9.1. Vorbereitung

Die Untergründe müssen fest, trocken, sauber, staubfrei und saugfähig sein. Unebene Untergründe sind auf jeden Fall zu spachteln bzw. auszugleichen. Stark saugende Untergründe sind vorzukleistern. Alte Tapeten, Raufaser usw. sind zu entfernen bzw. auf Festigkeit und Saugfähigkeit zu überprüfen. Leimfarben sowie lose Öl- und Binderanstriche sind restlos zu entfernen. Noch feste Öl- und Binderanstriche sind mechanisch soweit aufzurauen, dass ein saugfähiger Untergrund entsteht.

9.2. Verarbeitung

Volvox Tapetenkleister ist unter ständigem Rühren in Wasser einzustreuen und solange zu mischen, bis eine klumpenfreie Masse entstanden ist. Warmes Wasser erleichtert den Lösungsvorgang. Nach einer Quellzeit von ca. 30 Min. sollte man den **Volvox** Tapetenkleister noch einmal kräftig durchmischen. Danach ist der Ansatz gebrauchsfertig. Der **Volvox** Tapetenkleister wird mit einem Quast oder einer Kleistermaschine auf die Tapete aufgetragen. Auf eine sorgfältige Benetzung der Kanten ist besonders zu achten. Die Tapete anlegen und gleichmäßig anreiben. Besonders ist darauf zu achten, daß keine Lufteinschlüsse entstehen. Es empfiehlt sich, die Stoßkanten mittels Kantenroller anzudrücken.

10. Werkzeug

Quast oder Kleistermaschine. Kleidung und Geräte mit lauwarmem Wasser reinigen, Kleisterflecken feucht abwischen.

11. Lagerung

Verschlossen, kühl aber frostfrei

12. Zusammensetzung

Reine Methylcellulosen unterschiedlicher Faserlängen. Garantiert ohne Fungizide, keine Konservierungsmittel, keine Kunstharzzusätze.

13. Sicherheitshinweis

Staubbildung vermeiden. Für ausreichende Lüftung sorgen. Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren.

14. Entsorgung

Klebstoffreste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

ecotec Naturfarben GmbH
 Kalkofenweg 2
 D – 58513 Lüdenscheid
 Telefon: +49(0)2351-95395
 Telefax: +49(0)2351-953999
 e-mail: info@volvox.de; www.volvox.de

Hinweis

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund (Oktober 2016).